

## ワイシャツクリーニングテスト一覧

- ・テストワイシャツは、kamakura shirts・Finest Original Fabrics 綿100%
- ・テスト機器、REFLECTO METERTC TC-6D・東京電色、計量器DS-450・TERAOKA、メジャーPRARRT/TS-1955
- ・途中より、他のワイシャツ、麻のシャツのテストを並行的に行っているため速度が遅くなっています。

### №. 1 (A社)

		☆☆☆	☆	☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
	基礎資料	元データ	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
日付	月/日	12月28日	1月10日	1月22日	2月6日	2月16日	3月8日	3月19日	4月5日
重量	g	251.9	246.2	247.2	249	245.5	246.3	244.7	246.1
白度	%	91.4	90.7	90.7	90.4	90	90.3	89.9	90.1
黄変度	%	-2.2	0	0	0	0	0	0	0
汚染率	%	0	0	0.23	0	0.45	0	0.57	0
前立て	mm	693	688	685	686	680	677	677	677
首回り	mm	473	462	459	456	457	454	454	456
カフス周	mm	248	244	236	238	238	238	237	236
糊強度	mm	60	55	50	50	55	60	55	65
汚れ残り	ネック周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	カフス周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
仕上げ	衿の乾き	—	OK	OK	OK	OK	OK	OK	甘い
	前立て乾き	—	OK	OK	OK	OK	OK	OK	甘い
	衿の折り方	—	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	前立て曲がり	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	その他	—	なし	なし	なし	衿シワ	なし	なし	なし
損傷		—	なし	なし	なし	なし	なし	—	—
特記事項		—	なし	毛埃写真	毛埃	なし	微毛埃	毛埃少々	毛埃少々

※洗浄工程だと思われませんが毛埃が気になります。ちなみにテスト着用時にニットは着用しません。

### №. 2 (B社)

		☆	☆	☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
	基礎資料	元データ	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
日付	月/日	12月28日	1月10日	1月21日	2月6日	2月26日	3月19日	4月5日	8月5日
重量	g	251.4	247.2	245.1	245.7	245.1	242.4	244	247.5
白度	%	91.6	91.2	91.2	90.5	90.6	90.6	90.6	89.9
黄変度	%	-2	0	0	0	0	0	0	0
汚染率	%	0	1.57	1.12	0	0	0	0	1.12
前立て	mm	696	684	686	680	683	682	680	682
首回り	mm	472	462	458	460	460	460	458	458
カフス周	mm	0	238	240	236	236	236	235	238
糊強度	mm	65	70	40	50	50	50	65	55
汚れ残り	ネック周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	カフス周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
仕上げ	衿の乾き	—	不備	不備	OK	OK	甘い	甘い	OK
	前立て乾き	—	不備	OK	OK	OK	甘い	甘い	OK
	衿の折り方	—	甘い	OK	悪し	OK	OK	OK	OK
	前立て曲がり	—	大曲がり	なし	アリ	なし	アリ	アリ	少々
	その他	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	カフス皺
損傷		—	なし	なし	なし	なし	—	—	—
特記事項		—	毛埃写真	毛埃写真	微量毛埃	微量毛埃	なし	なし	P甘い

※毛埃が気になります。

No. 3 (C社)

	基礎資料	元データ	☆☆	☆	☆☆	☆	☆	☆☆	☆
日付	月/日	12月30日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
重量	g	252.5	246.8	246	245.9	244.6	238.8	245.1	245.7
白度	%	91.6	87.5	90.3	89.6	89.8	89.4	88.8	88.5
黄変度	%	-2.2	0	0	0	0	0.3	0	0
汚染率	%	0	0.64	0	0.8	0.23	0.92	1.59	1.02
前立て	mm	696	686	684	682	680	680	680	679
首回り	mm	472	462	458	458	456	456	458	456
カフス周	mm	246	240	242	239	240	240	242	238
糊強度	mm	65	60	55	60	50	55	65	60
汚れ残り	ネック周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	カフス周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
仕上げ	衿の乾き	—	不備	OK	OK	甘い	OK	悪い	OK
	前立て乾き	—	不備	OK	OK	甘い	OK	悪い	OK
	衿の折り方	—	悪い	OK	OK	OK	OK	甘い	甘い
	前立て曲がり	—	なし	なし	なし	なし	アリ	なし	なし
	その他	—	なし	なし	なし	衿シワ	なし	なし	なし
損傷		—	なし	なし	なし	—	—	—	—
特記事項		—	写真	毛埃	毛埃少々	毛埃少々	毛埃少々	なし	毛埃少々

※毛埃が気になります。

No. 4 (D社)

	基礎資料	元データ	☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆	☆☆
日付	月/日	12月30日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
重量	g	251.7	245.8	247.3	245.5	246.4	247.7	246.8	245.3
白度	%	91.7	88	90.7	90	88	90.6	90.4	89.8
黄変度	%	-2.4	0	0	0	0	0	0	0
汚染率	%	0	0.11	0	0.46	0.11	0	0	0
前立て	mm	696	686	684	680	682	682	680	680
首回り	mm	472	456	456	457	452	453	453	452
カフス周	mm	246	242	240	238	242	239	239	244
糊強度	mm	63	65	65	55	65	60	70	70
汚れ残り	ネック周り	—	なし						
	カフス周り	—	なし						
仕上げ	衿の乾き	—	OK						
	前立て乾き	—	OK						
	衿の折り方	—	甘い	OK	OK	OK	OK	甘い	甘い
	前立て曲がり	—	なし	なし	なし	なし	なし	あり	なし
	その他	—	なし	なし	衿小皺	なし	衿シワ	なし	なし
損傷		—	なし	—	なし	—	—	—	—
特記事項		—	毛埃写真	毛埃	毛埃少々	なし	毛埃	毛埃	なし

No. 6 (E社)

	基礎資料	元データ	☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆	☆☆☆	☆☆☆
日付	月/日	2月2日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
重量	g	251.4	243.5	245.3	241.6	245.7	243.4	244.8	243.7
白度	%	91.6	90.1	89.5	89.1	89.2	89.3	89.2	88.9
黄変度	%	0	0	0	0	0	0	0	0
汚染率	%	0	0.68	0	0.92	0	0.22	0.11	1.59
前立て	mm	696	683	683	680	680	679	676	680
首回り	mm	470	460	456	450	452	448	452	452
カフス周	mm	244	236	234	234	236	233	234	234
糊強度	mm	60	55	60	70	75	70	70	75
汚れ残り	ネック周り	—	なし						
0	カフス周り	—	なし						
仕上げ	衿の乾き	—	OK						
0	前立て乾き	—	OK						
0	衿の折り方	—	OK	OK	悪い	OK	OK	OK	OK
0	前立て曲がり	—	なし	なし	少々	なし	なし	なし	なし
0	その他	—	なし	なし	なし	なし	カフス小皺	衿小皺	なし
損傷		—	—	—	—	—	—	—	—
特記事項		—	カフスシワ	カフスシワ	カフスシワ	なし	パッドミ	なし	—

No. 7 (F社)

	基礎資料	元データ	☆	☆	☆	☆	第5回	第6回	第7回
			第1回	第2回	第3回	第4回			
日付	月/日	1月5日	1月21日	2月8日	2月26日	3月19日	5月19日	6月1日	7月17日
重量	g	250.7	246.7	246.9	246.9	245.8	252.7	245.6	251.7
白度	%	91.4	90.7	90.6	90.3	90.9	90.6	90.2	87.4
黄変度	%	0	0	0	0	0	0	0	0
汚染率	%	0	0.96	0	0.79	1.1	0	0	0.98
前立て	mm	696	684	680	681	679	683	678	680
首回り	mm	468	460	462	451	449	454	452	451
カフス周	mm	247	240	240	241	239	242	238	244
糊強度	mm	70	50	50	60	70	50	60	50
汚れ残り	ネック周り	—	なし						
	カフス周り	—	なし						
仕上げ	衿の乾き	—	不備	OK	甘い	甘い	ぬれ	甘い	甘い
	前立て乾き	—	不備	OK	OK	OK	ぬれ	OK	OK
	衿の折り方	—	OK	甘い	甘い	OK	OK	悪い	OK
	前立て曲がり	—	アリ	少々	少々	少々	なし	なし	なし
	その他	—	なし	なし	なし	少し甘い	ぬれ	なし	衿悪し
損傷		—	—	—	—	—	—	—	—
特記事項		—	毛埃写真	毛埃少々	なし	毛埃	なし	なし	—

※通常品は着用出来ない判断、DX仕上としました。以後、☆の評価はしません。

No. 8 (G社)

	基礎資料	元データ	☆	☆	☆	第4回	第5回	第6回	第7回
			第1回	第2回	第3回				
日付	月/日	1月5日	2月1日	2月26日	3月9日	4月5日	4月19日	5月19日	7月17日
重量	g	251.7	248	250.2	248.7	250.2	248.2	246.4	249.7
白度	%	91.5	90.6	90.8	89.7	89.3	88.1	85.7	85.3
黄変度	%	-2	0	0	0	0	0	0.56	0.46
汚染率	%	0	1.58	0	1.25	0	2	2.7	3.17
前立て	mm	696	686	681	680	680	680	678	679
首回り	mm	468	456	458	456	456	455	452	453
カフス周	mm	245	238	239	238	237	242	238	243
糊強度	mm	70	65	70	45	45	65	55	60
汚れ残り	ネック周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	カフス周り	—	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
仕上げ	衿の乾き	—	甘し	甘い	OK	甘い	甘い	OK	OK
	前立て乾き	—	甘し	悪い	甘い	甘い	甘い	OK	甘い
	衿の折り方	—	悪し	OK	OK	甘い	悪い	悪い	OK
	前立て曲がり	—	少々	少々	OK	OK	なし	なし	少々
	その他	—	小皺多し	小皺多し	ワカシワ	ワカシワ	なし	なし	—
損傷		—	—	—	—	—	—	—	—
特記事項		—	毛埃多し	微少毛埃	なし	毛埃	毛埃	—	—

※通常品は着用出来ない判断、第4回よりDX仕上としました。以後、☆の評価はしません。